

**CLASIFICACIÓN:** AWS: ER316L ASME/AWS SFA5.9  
EN ISO 14343 EN: 19 12 3 L

Descripción:

Para uniones de aceros inoxidables Cr-Ni-Mo y aceros Cr-Ni, estabilizados y no estabilizados, ej. 316, 316L y 316Ti así como 304, 304L, 321 y 347 para servicios de temperaturas superiores a 400° C, aceros inoxidables Cr con 19% de Cr máximo. Se utiliza para MIG/MAG, TIC, arco plasma y arco sumergido.

Materiales / Campo de aplicación:


Composición química (%) hilo Standard:

C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	Cu	Nb	N
<0.020	0.4	1.8	<0.025	<0.015	18.5	12.5	2.6			<0.060

Propiedades mecánicas típicas

Límite Elástico (N/mm <sup>2</sup> )	Carga de Rotura (N/mm <sup>2</sup> )	Elongación 5d (%)	CHARPY V (J)
			20° C
410	610	35	110

Información Complementaria:

PARÁMETROS DE SOLDADURA					EMBALAJE
Diámetro (mm)	Voltaje	m/min	Intensidad Corriente (A)	Tipo Corriente (Polo+)	Peso Paq. (Kg)

Micro estructura: Matriz austenítica con un contenido de ferrita de unos 10FN según DeLong

Posición de soldadura:

CERTIFICACIÓN  
FABRICANTE

CE DNV TÜV